

## Ficha Técnica Technical Information










### Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

#### Formato / Size:

28.3 x 7.2 cm / 11,1" x 2,8"

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Bajo / Low	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7%	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.



Blanco Mate / Matt White

Negro / Matt Black

Blanco Brillante / Glossy White

Negro Brillante / Glossy Black

## Ficha Técnica Technical Information

### Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja



#### Formato / Size:

28.3 x 7.2 cm / 11,1" x 2,8"



TTM / A












INTERIOR



BATHROOM



KITCHEN

	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Bajo / Low	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7%	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.