



Dark

Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 **16 Caras**
16 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **Pasta Blanca**
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

 100%	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	≤3%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>250 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx



Light

Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Piedra en acabado mate
Matte stone finish

45 X 91 CM.
18 X 36 IN.

Piso y muro cerámico. Rectificado.
Ceramic floor and wall. Rectified.

 **16 Caras**
16 Faces

 **PEI 4** Alto Tráfico
High Traffic

 **Variación Alta**
High Variation

 **100% Pasta Blanca**
White body

Uso
Usage

 Interior
Interior

 Exterior
Exterior

 Baño
Bathroom

 Cocina
Kitchen

 Comercial
Commercial

Super gres

Características técnicas / Technical features

 100%	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	2 mm	
 PEI	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	≤3%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>250 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1.63 / 17.54	33.70 / 74.29

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx