

QUART DE LUNE

Mosaico / Mosaic

 **cesantoni**
C E R Á M I C A



 Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Information

Porcelánico / Porcelain Tile














Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

100%
Pasta
Blanca

Formato / Size:

19.8 x 19.8 cm Rectificado / 7,8" x 7,8" Rectified



 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Mixed Tone and Texture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx

