



## Ficha Técnica

### Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate / Matte marble finish | 45 X 90 CM. / 17,7 X 35,4 IN. | Piso y muro cerámico. Rectificado. / Ceramic floor and wall. Rectified.

12 Caras / 12 Faces | PEI 4 Alto Tráfico / High Traffic | TTM C Variación Alta / High Variation | 100% Pasta Blanca / White body

#### Uso / Usage

Interior / Interior | Exterior / Exterior | Baño / Bathroom | Cocina / Kitchen | Comercial / Commercial

#### Super gres

#### Características técnicas / Technical features

100%	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	2 mm	
PEI	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	≤3%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>250 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) | [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)





## Ficha Técnica

### Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate | 23 X 26.6 CM. | Piso y muro porcelánico.  
 Matte marble finish | 9 X 10 IN. | Porcelain floor and wall.

15 Caras 15 Faces |
 PEI 4 Alto Tráfico High Traffic |
 TTM C Variación Alta High Variation |
 100% Pasta Blanca White body

#### Uso Usage

Interior Interior |
 Exterior Exterior |
 Baño Bathroom |
 Cocina Kitchen |
 Comercial Commercial

#### Porcelánico

#### Características técnicas / Technical features

	Pasta blanca		
	Separación de boquilla	2 mm	
	PEI	4	
	Resistencia química	Conforme	ASTM C650
	DCOF	>0.42%	ASTM C1028
	Absorción de agua	<0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión	>350 kg	ISO 10545-4
	Shock térmico	Conforme	ASTM C484
	Resistencia a helada	Conforme	ASTM C1026
	Resistencia a manchas	Conforme	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión	Conforme	ANSI A137

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

