



Ficha Técnica Technical Specifications














SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:
60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"								
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)								
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium								
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650							
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028							
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373							
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028							
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4							
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484							
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026							
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378							
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137							
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>formato / size</th> <th>pzs-caja / pcs-box</th> <th>m²-caja / ft²-box</th> <th>kg-caja / lbs-box</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 x 120 cm 23,6" x 47,2"</td> <td>2</td> <td>1,44 / 15,5</td> <td>33,5 / 73,8</td> </tr> </tbody> </table>	formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box	60 x 120 cm 23,6" x 47,2"	2	1,44 / 15,5	33,5 / 73,8
formato / size	pzs-caja / pcs-box	m ² -caja / ft ² -box	kg-caja / lbs-box							
60 x 120 cm 23,6" x 47,2"	2	1,44 / 15,5	33,5 / 73,8							

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.