



## Ficha Técnica

### Technical Data Sheet

Madera en acabado mate | 20 X 120 CM. | Piso y muro porcelánico. Rectificado.  
 Matte wood finish | 7,9 X 47,2 IN. | Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras  
 20 Faces | 
 Alto Tráfico  
 High Traffic | 
 Variación Alta  
 High Variation | 
 Pasta Blanca  
 White body

#### Uso Usage

Interior  
 Interior | 
 Exterior  
 Exterior | 
 Baño  
 Bathroom | 
 Cocina  
 Kitchen | 
 Comercial  
 Commercial

#### Porcelánico

#### Características técnicas / Technical features

|  |                         |          |             |
|--|-------------------------|----------|-------------|
|  | Pasta blanca            |          |             |
|  | Separación de boquilla  | 2 mm     |             |
|  | PEI                     | 4        |             |
|  | Resistencia química     | Conforme | ASTM C650   |
|  | DCOF                    | >0.42%   | ASTM C1028  |
|  | Absorción de agua       | <0.5%    | ASTM C373   |
|  | MOHS                    | 5-8      | ASTM C1028  |
|  | Resistencia de flexión  | >350 kg  | ISO 10545-4 |
|  | Shock térmico           | Conforme | ASTM C484   |
|  | Resistencia a helada    | Conforme | ASTM C1026  |
|  | Resistencia a manchas   | Conforme | ASTM C1378  |
|  | Resistencia de abrasión | Conforme | ANSI A137   |

|  | Información de Embalaje |   |                   |
|--|-------------------------|---|-------------------|
|  | PZS-CAJA / PCS-BOX      | M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX | KG-CAJA / LBS-BOX |
|  | 7                       | 1.68 / 18.08                                | 39.95 / 88.07     |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.